



Egenskaper hos olika gummidmaterial

Kemiska egenskaper							Fysiska egenskaper
Material	Användnings- Temp °C	Väder och ozon	Starka oxiderande syror	Varmt vatten, ånga, alkalier	Mineraloljor	Bensin och diesel	Nötnings- beständighe- t
NBR	-35 - +100	Mindre god	Mindre god	Mindre god	Utmärkt	God	God
FPM	-15 - +225	Utmärkt	God	Mindre god	Utmärkt	Utmärkt	God
EPDM	-45 - +140	Utmärkt	God	Utmärkt	Dåligt	Dåligt	God
MVQ	-55 - +200	Utmärkt	Dåligt	Mindre god	Mindre god	Dåligt	Dåligt
CR	-30 - +100	God	Mindre god	God	God	Dåligt	God
HNBR	-15 - +150	Utmärkt	God	God	Utmärkt	God	God